

LIVELLANTE COME SUPERFICIE UTILIZZABILE | TRATTAMENTO CON OLIO/CERA

WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta / WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta / WAKOL Z 625 Livellante
LOBASOL 2K ImpactOil e LOBASOL Akzent 100 Wax

AVVERTENZE GENERALI

La finitura del livellante consente di impiegare la superficie per molto tempo e migliorare le caratteristiche d'impiego seguenti:

- Protezione contro sporcizia, polveri e liquidi
- Resistenza alle sostanze chimiche
- Facilità di pulizia e cura

La superficie d'uso risultante è equiparabile a una superficie in parquet verniciata.

La finitura non migliora le caratteristiche tecniche del livellante.

Da osservare

In virtù delle caratteristiche specifiche della superficie dei livellanti a base di cemento, sono consentiti i seguenti carichi e ambiti di impiego:

Aree d'impiego private	Aree d'impiego commerciali
<ul style="list-style-type: none"> • Soggiorni • Camere da letto • Scantinati • Stanza degli hobby 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique • Gallerie d'arte • Musei • Asilo nido

Resistenza meccanica:

- Resistente a leggeri carichi di levigatura e rotolamento

Liquidi:

- Entrambe le varianti di applicazione, a vernice o a olio, sono sistemi permeabili
- I liquidi devono essere rimossi immediatamente, poiché una loro azione prolungata può causare lo scolorimento della superficie
- Eventuali danni allo strato superficiale (graffi, buchi, tagli, ecc.) possono causare l'infiltrazione indisturbata di liquidi nello stucco
- Secondo il colore naturale del livellante o dello strato superficiale, le impurità risultano maggiormente visibili; per es. macchia di caffè scura su livellante chiaro

Caratteristiche estetiche:

Quando si utilizza un composto cementizio, non sono da escludere piccoli difetti a livello ottico, come per es. differenze di colore o sottili crepe.

ISTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE | LIVELLANTE

Passaggio 1 – Preparazione della superficie di fondo:

- Ci deve essere un sottofondo correttamente preparato, minerale e sufficientemente stabile secondo la norma
- L'utilizzo su sottofondi con umidità residua elevata o su massetti accelerati comporta un elevato rischio di fessurazione in caso di successiva deformazione del massetto.
- Il fondo deve essere predisposto per accogliere un nuovo strato. Pertanto, è necessario richiudere eventuali buchi, rimuovere tutti i vecchi residui di colla e livellante, stuccare i dislivelli, i rivestimenti con piastrelle o altre superfici in battuto.
- In funzione del fondo, è necessario scegliere tra un primer, un livellante e/o un'ulteriore aggiunta al massetto
- Il livellante può filtrare all'interno di avvallamenti e fori; questi devono essere, pertanto, chiusi o livellati prima di applicare il prodotto

LIVELLANTE COME SUPERFICIE UTILIZZABILE | TRATTAMENTO CON OLIO/CERA

**WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta / WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta / WAKOL Z 625 Livellante
LOBASOL 2K ImpactOil e LOBASOL Akzent 100 Wax**

La superficie di posa è adesso pronta alla successiva lavorazione:

Passaggio 2 – Stuccatura per l’adesione degli strati di superficie:

- WAKOL PU 280 Primer poliuretano, consumo circa 100 -150 g/m², tempo di asciugatura circa 60 min
- A seguire, WAKOL D 3045 Primer speciale, consumo circa 100 -150 g/m², tempo di asciugatura circa 30 -60 min
- Qualora non più disponibile: Applicare la striscia di bordo
- Effettuare la stuccatura esclusivamente con WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta / WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta / WAKOL Z 625 Livellante con uno spessore dello strato minimo di 3 mm. Lasciare riposare il composto per almeno 2 minuti. Lo spessore massimo dello strato è di 5 mm. Se è necessario applicare uno strato più spesso, è necessario stuccare la superficie prima di applicare il sistema.
- Lasciare asciugare la superficie per almeno 24 ore, prima di trattare superficie

Consigli per la lavorazione

- Mescolare il composto con un miscelatore
- Utilizzare acqua fredda
- Mantenere la quantità dell’acqua costantemente allo stesso livello ed evitare che il composto si bagni eccessivamente
- Osservare le condizioni climatiche dell’ambiente:
 - Temperatura dell’aria tra +18 °C e +25 °C
 - Temperatura della superficie tra +15 °C e +25 °C
 - Umidità dell’aria tra 45 % e 75 %
- Spegner il sistema di riscaldamento a pavimento prima di effettuare i lavori
- Miscelare con l’aiuto di 2 persone. In caso di superfici ampie (più di 200 m²), stendere il materiale con l’ausilio di una pompa per livellanti idonea, per es. m-tec duo mix, PFT G4 o PFT Ritmo XL. Consigliamo anche l’uso di una rimescolatrice.
- Applicare il livellante con il frattone per pavimenti
- Cercare di lavorare sempre con lo stesso lotto di prodotti. In caso di superfici estese e non separate, miscelare i prodotti provenienti da lotti diversi
- Non è assolutamente consentito bagnare successivamente la superficie (“formazione di chiazze a forma di nuvola ai fini decorativi”) o colorare il livellante
- I giunti di movimento devono essere ripresi nella superficie
- Prevenire le correnti d’aria durante la fase di asciugatura del livellante

ISTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE | TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

Presupposti per il trattamento della superficie

- Non levigare la superficie del livellante dopo l’asciugatura. Le eventuali sporgenze (per es. dovute a grumi) devono essere rimosse.
- Il pavimento deve essere privo di olio, grasso, cera, silicone e polvere
- Temperatura ambiente da +15 °C fino a +25 °C
- Umidità relativa da 40 % fino a 65 %
- Temperatura del materiale da +18 °C fino a +25 °C
- Sufficiente aerazione

Passaggio 3 – Composizione del sistema per creare una superficie trattata con olio/cera:

- Applicare 1 strato uniforme e sottile di LOBASOL 2K ImpactOil trasparente con il rullo per olio LOBATOOL in microfibra 60/80. Consumo di materiale: circa 80 g/m².
 - Livellare subito con una levigatrice monodisco con un LOBASAND pad beige speciale
 - Lasciare asciugare durante la notte
 - LOBASOL Akzent 100 Wax con la spatola piana LOBATOOL, procedendo accuratamente per settori e applicando uno strato sottile (circa 20 g/m²)
 - Livellare subito con una levigatrice monodisco con un LOBASAND pad beige
- Ci assumiamo la garanzia per la finitura della superficie solamente se si utilizzano i prodotti sopracitati. Tale garanzia si estingue se vengono impiegati altri materiali.
- Osservazioni: L’olio LOBASOL 2K ImpactOil e la cera LOBASOL Akzent 100 Wax sono prodotti che tendono ad ossidare con l’asciugatura. Si raccomanda, pertanto, di mantenere una buona aerazione durante la fase di asciugatura. L’asciugatura è completa dopo 5 giorni.

LIVELLANTE COME SUPERFICIE UTILIZZABILE | TRATTAMENTO CON OLIO/CERA

WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta / WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta / WAKOL Z 625 Livellante
LOBASOL 2K ImpactOil e LOBASOL Akzent 100 Wax

Indicazioni relative alla lavorazione

- Calpestable con cautela dopo 4-6 ore
- Bassa frequentazione dopo 24 ore
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 5 giorni
- È possibile accorciare i tempi per l'ottenimento dell'azione coprente con LOBATOOL Cover 400

Cura

Misure	Prodotto	Strumenti per la pulizia e la cura	Intervalli
Pulizia di mantenimento 50 e 100 ml Cleaner in 10l di acqua	LOBA Cleaner	Pulire mediante nebulizzazione LOBATOOL Wischmopp	Fino a giornalmente
Pulizia di mantenimento 200 e 300 ml WaxCleaner in 10l	LOBA WaxCleaner	Applicare mediante nebulizzazione LOBATOOL Wischmop	Sostituire con LOBA Cleaner ad ogni terza procedura di pulizia/trattamento
Pulizia intensiva LOBA ParkettSoap Diluire 1:2 con acqua	LOBA ParkettSoap	Distribuire procedendo per settori con LOBATOOL Wischmopp e lavorare con levigatrice monodisco con pad verde speciale LOBASAND. Riassorbire il bagno di lavaggio e neutralizzare la superficie con acqua pulita	Ogni 12 mesi. Dopo aver lasciato asciugare sufficientemente, è necessario applicare LOBASOL Akzent 100 Wax.

Tutte gli intervalli di tempo indicati sono da intendersi come valori guida e sono direttamente correlati all'utilizzo quotidiano nella pratica.

Avvertenze

Noi garantiamo la qualità costantemente alta dei nostri prodotti. Tutte le indicazioni fanno riferimento alle condizioni di lavoro secondo le norme e si basano su esperimenti e una pluriennale esperienza sul campo. A causa dell'elevata varietà di prodotti impiegati e delle mutevoli condizioni dei cantieri, che non possiamo influenzare, escludiamo qualsiasi ricorso contro queste indicazioni. Consigliamo, pertanto, di effettuare un numero sufficiente di tentativi per conto proprio. È necessario osservare le indicazioni di posa dei produttori del pavimento e le normative e i documenti di riferimento attualmente in vigore. Per tutte le altre domande, siamo sempre a vostra disposizione con la nostra consulenza tecnica.

Vi preghiamo di osservare la scheda tecnica appartenente al rispettivo prodotto. Queste sono disponibili rispettivamente su www.loba.de e www.wakol.com.

I consigli di applicazione presenti del 09/04/2021 sostituiscono tutte le versioni precedenti.